



# ROMPOX® - PROFI-DEKO

Kötőanyag szilárd kavicssterítés kivitelezéséhez

Termékinformáció



Szín: transzparens

Art. no. 4031

két komponensű műgyanta kötőanyag, mosott, szárított, prmentes kavics vagy zúalékterítések megkötésére (szemcseméret kb.: 2 - 10 mm).\*1

- gyalogosforgalomra
- minimális rétegvastagság 30mm
- vízáteresztő
- ideális útépitésre, favermek kitöltésére
- vízálló
- professzionális használatra
- fehér kavicshoz vagy zúzottkőhöz nem javasolt az alkalmazása
- nagy szilárdságú



jól járható



nem gyomosodik



erősen vízáteresztő



Alkalmazási video: [www.romex-pfm.de](http://www.romex-pfm.de)

\*1 Delivery without gravel / grit. This can be sourced on the part of the contractor, i.e. from building material trade suppliers.

**ROMEX**<sup>®</sup>  
PFLASTERFUGENMÖRTEL



Kérem olvassa el a használati útmutatót!  
"Műszaki adatok és gyakorlati alkalmazási tanácsok."

### Építéshelyi követelmények:

A pályaszerkezetnek ekkor vízáteresztőnek kell lennie. A pályaszerkezetet a tervezett forgalmi terhelésnek megfelelően kell méretezni és kialakítani. A várható terhelés ne okozhat maradandó alakváltozást a felületen.

### Előkészítés:

A kavics vagy zúzottkő adalékanyagoknak teljesen pormentesnek kell lenni. Amennyiben a kavicsot szükséges át kell mosni és ki kell szárítani. A poros vagy nedves kavics jelentősen csökkentheti a felület szilárdságát.

### Keverés:

**75 kg (3 x 25 kg)** tiszta és száraz kavicsot a betonkeverőbe kell önteni. A keverés megkezdése után hozzáadjuk a 3,0 kg gyanta és edző komponenseket lassan öntve. A keverési idő legalább 5 perc.

### Bedolgozás:

A kész keveréket az előkészített felületre kell önteni, ha szükséges több részben, majd szintező sávokat célszerű kialakítani min. 3 cm vastagságban. A keveréket lehúzóéc, símitó vagy könnyű vibrációs lemez segítségével kell tömöríteni. Az elkészült felületnek tökéletesen simának kell lenni. A jó tömörítés létfontosságú, ez biztosítja a hosszú élettartamot az elkészült burkolatnak.

### Utókezelés:

Az elkészült felületet min. 24 órán keresztül védeni kell az esőtől pl. fólia takarással. A takarás nem érintkezhet közvetlenül a burkolt felülettel és alatta a szabad légáramlást biztosítani kell.

### Fontos megjegyzések:

A kiválasztott kavicsal vagy zúzalékkal érdemes mintafelületet készíteni. Fehér kavicsokhoz vagy zúzottkőhöz nem javasolt az alkalmazása. Az adalékanyagoknak teljesen száraznak és pormentesnek kell lenni.

### Alkalmazási adatok:

<b>Bedolgozási idő:</b>	20 - 30 perc +20 °C felületi hőmérséklet
<b>Felületi hőmérséklet:</b>	> 0 °C (max. ≤ +30 °C)
<b>alacsony hőmérsékleten:</b>	lassúbb kötés (szilárdulás)
<b>magas hőmérsékleten:</b>	gyorsabb kötés (szilárdulás)
<b>útszakasz megnyitása a burkolás befejezése után:</b>	24 óra részleges terhelés mellett / 6 nap teljes terheléssel (kb 20°C felületi hőmérsékleten)

### Műszaki adatok:\*2

	Építéshelyi értékek
<b>kemény habarcs sűrűsége:</b>	1,42 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Hajlító-húzó szilárdság:</b>	4,2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Nyomószilárdság:</b>	12,3 Nmm <sup>2</sup>
<b>Vízáteresztőképesség:</b>	magas*3

**Eltartható:** 12 hónapig, fagymentes helyen.

**Anyagszükséglet kg/m<sup>2</sup> - Számítás alapja: rétegvastagság 30 mm.**

**Minden 3 cm vastag, 1,5 m<sup>2</sup> - es felület elkészítéséhez a következő szükséges:**

→ 3,0 kg gyanta és edző komponens **ROMPOX® - PROFI-DEKO**

→ + 75 kg pormentes, száraz kavics vagy zúzott kő (szemcse méret kb. 2-10 mm<sup>1</sup>)

A jelen kiadványban szereplő információktapasztalati értékekre, a tudomány- és szakmai gyakorlaton alapulnak, de ez nem kötelező érvényű jognyilatkozat. Minden korábbi információ érvényét veszti jelen kiadvánnyal. Az alkalmazási adatok + 20 °C-os hőmérsékleten kerültek meghatározásra. Készült 2009 augusztusában. A változtatás jogát fenntartjuk. A nyomtatott anyag és a valóságos színek között színelterés előfordulhat.

\*1 Adalékanyag nélkül kerül szállításra. Az adalékanyag beszerzése megrendelő feladata.

\* 2 Az értékek alapja ROMEX® referencia zúzalék, frakció 3/5.

**Forgalmazó: ALAKart Kft. 1097. Budapest, Tagló u. 11. • Tel.: +36 1 215 9085 • e-mail: alakart@alakart.hu**

ROMEX® PFM GmbH • Von-Bassenheim-Str. 2 • D-53881 Euskirchen • Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-28 • Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-28 • E-Mail: info@romex-pfm.de • www.romex-pfm.de




keverés




előterítés



terítés



tömörítés



tömörítés